



CELLO® 460



Niska palność
Low flammability



Pochłaniający dźwięk
Sound-absorbing



Izolacja termiczna
Thermal insulating



Gęstość pianki PUR
Density PUR foam: 24 kg/m³



Odporność na temperaturę
*Temperature resistant -40 / +100°C
(short-term up to +120°C)*




Powierzchnia łatwa w czyszczeniu
Easy to clean surface



Opis materiału <i>Material description</i>		Pochłaniająca hałas pianka poliuretanowa z przepuszczalną dla powietrza, uszczelnioną powierzchnią (specjalny proces Cello®), która jest w znacznym stopniu odporna na olej, wodę i paliwo. <i>Noise-absorbing PUR-foam with an air-permeable, sealed surface (special Cello® process). The surface is essentially resistant to oil, water and fuel.</i>
Klasyfikacja ogniowa <i>Flammability</i>	FMVSS 302, DIN 75200	spełnia / <i>fulfilled</i>
	ISO 3795	stopień palności < 100 mm/min / <i>burning rate < 100 mm/min</i>
Przewodnictwo cieplne <i>Thermal conductivity</i>	EN 12667 10°C	≤ 0,038 W/(m·K)
Grubość Thickness	mm	10, 20, 30, 40, 50 ± 1
Arkusze Sheets	mm	1050 x 1500 2100 x 1500
Rolka Rolls		Długość: max. 60 mb (zależnie od grubości) Szerokość: 1500 mm <i>Length: max. 60 m. (depending on thickness) Width: 1500 mm</i>
Wskazówki <i>Advices</i>		▶ Do mocowania naszych artykułów wyposażo nych w rzepy zalecamy taśmę z haczykami Cello® KLETTBAND. ▶ Cięte na wymiar części zgodne z dostarczoną dokumentacją techniczną ▶ <i>For the fixation of our articles with pile fabric backing we recommend Cello® VELCRO TAPE</i> ▶ <i>Ready-to-use parts according to your specifications or drawing</i>
Zalety <i>Benefits</i>		▶ Powierzchnia odporna na zabrudzenia i wodoodporna ▶ Łatwy do cięcia za pomocą nożyka do tapet ▶ <i>Water-repellent and dirt-resistant surface</i> ▶ <i>Effortless to cut with a cardboard cutter</i>
Absorpcja dźwięku Rura impedancyjna <i>Acoustic measurement Impedance tube</i>	DIN 10 534-2	Bardzo dobre wartości absorpcji w zakresie wysokich i średnich częstotliwości. <i>Ideal for sound reduction in the high and medium frequency range.</i>

CELLO® 460

Opcje <i>Options</i>	Opis materiału <i>Material description</i>	Klasyfikacja ogniowa <i>Flammability</i>
 460 SBF	Z warstwą ciężkiej folii Cello® SBF na tylnej powierzchni, dzięki czemu, umożliwia tłumienie hałasu i izolacja akustyczna w jednym produkcie. Grubości i wymiary dostępne na życzenie. <i>With Cello® SBF heavy layer on the rear face, hence noise attenuation and noise insulation in a single product. Thicknesses and dimensions on request.</i>	FMVSS 302 spełnia / <i>fulfilled</i> ISO 3795 Stopień palności < 100 mm/min <i>Burning rate < 100 mm/min</i>
 460 KF Tylna strona / rear face	Wyposażone w rzepy. Dzięki temu montaż jest prosty, a w razie potrzeby można je zdemontować bez uszkodzeń – idealne rozwiązanie np. w przypadku kłap serwisowych itp. <i>Equipped for Velcro fastening. This makes it easy to fit and, if necessary, easy to remove. Ideal, for example, for maintenance flaps etc.</i>	FMVSS 302 spełnia / <i>fulfilled</i> ISO 3795 Stopień palności < 100 mm/min <i>Burning rate < 100 mm/min</i>
Wskazówki <i>Advice</i>	 Nasze produkty są dostępne w wersji bez kleju (NK) lub z jednostronną warstwą klejącą (SK) <i>Our products are available as non-adhesive (NK) or self-adhesive (SK).</i>	

BPROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECHOWYWANIA | SEE OUR PROCESSING AND STORAGE INSTRUCTIONS

Wszystkie podane informacje są uśrednione i opracowane z najwyższą dbałością. Nie są one jednak wiążące i Cellofoam International GmbH & Co. KG nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody i wady, niezależnie od ich charakteru, nawet w odniesieniu do praw osób trzecich. Nie zwalniają one Nabywcy od własnych badań i testów. Zmiany techniczne zastrzeżone.
Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.