



CELLO® EVA



Trudnopalny
Flame retardant



Doskonałe wartości tłumienia
Excellent sound insulation values



Izolacja termiczna
Thermal insulating



Gramatura / Weight
EVA 3-01: 3 kg/m² | EVA 6-01: 6 kg/m² ± 10%



Odporność na temperaturę
Temperature resistant: -50 / +100°C*
(short-term up to +120°C)



EVA 6-01 SK

Opis materiału <i>Material description</i>		Dźwiękochłonna folia z tworzywa sztucznego ze specjalnymi minerałami zmniejszającymi palność. <i>Sound insulating synthetic heavy foil with special flame-retardant minerals.</i>
Klasyfikacja ogniowa <i>Flammability</i>	FMVSS 302, DIN 75200	spełnia / fulfilled
	ISO 3795	stopień palności < 100 mm/min / burning rate < 100 mm/min
	ECE R-118.04	Załącznik 6, 7, 8 spełniony / annexes 6, 7, 8 fulfilled (EVA 6-01 SK) Prędkość propagacji płomieni / flame propagation: 0 mm/min
Przewodnictwo ciepłe <i>Thermal conductivity</i>	EN 12667 10°C	≤ 0,147 W/(m·K)
Twardość Hardness	ISO 868	70 ± 5 Shore A
Grubość Thickness	mm	EVA 3-01: 1,5 ± 0,3 EVA 6-01: 3,0 ± 0,5
Arkusze Sheets	mm	1050 x 1250 2100 x 1250
Wskazówki <i>Advices</i>		▶ Dzięki składowi materiału można go przyklejać z obu stron, np. klejem akrylowym ▶ Przy montażu nad głową oraz pionowym zalecamy dodatkowe mechaniczne zabezpieczenie ▶ Nasze produkty są dostępne w wersji bez kleju (NK) lub z jednostronną warstwą klejącą (SK) ▶ Their specific composition makes Cello® EVA materials suitable for glue fixation on both sides, for example with an acrylate adhesive. ▶ When applied on vertical surfaces or overhead, additional mechanical fixation is recommended ▶ Our products are available as non-adhesive (NK) or self-adhesive (SK)
Zalety <i>Benefits</i>		▶ Wyższa odporność temperaturowa od folii bitumicznych ▶ Elastyczna, nieodporna na ciśnienie, niebrudząca ▶ Higher temperature resistance than a bitumen layer ▶ Flexible, not sensitive to pressure, will not emit particles or cause smudges
Izolacyjność akustyczna zmierzona <i>Transmission loss</i>	DIN 10140-2	Testowane na perforowanej płycie Rv 5-8 (grubość 1 mm) Tested on Rv 5-8 perforated sheet (1 mm thickness).

*Umieszczony na blasze stalowej / Placed on a steel surface

BPROSZE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECHOWYWANIA | SEE OUR PROCESSING AND STORAGE INSTRUCTIONS

Wszystkie podane informacje są uśrednione i opracowane z najwyższą dbałością. Nie są one jednak wiążące i Cellofoam International GmbH & Co. KG nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody i wady, niezależnie od ich charakteru, nawet w odniesieniu do praw osób trzecich. Nie zwalniają one Nabywcy od własnych badań i testów. Zmiany techniczne zastrzeżone. Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.