



CELLO® SBP



Niska palność
Low flammability



Izolujący dźwięk
Sound-insulating



Odporność na temperaturę
*Temperature resistant: -30 / +80°C**



Waga
Weight: 2 kg/m²



Opis materiału <i>Material description</i>		Samoprzylepny bitumiczny karton do izolacji i tłumienia blach, części metalowych i powierzchni wibrujących. <i>Self-adhesive bituminized felt board for effective sound insulation and attenuation of metal sheets, metal parts and vibrating surfaces.</i>
Klasyfikacja ogniowa <i>Flammability</i>	FMVSS 302, DIN 75200	spełnia / <i>fulfilled</i>
	ISO 3795	stopień palności < 100 mm/min / <i>burning rate < 100 mm/min</i>
Izolacyjność akustyczna <i>Sound transmission loss</i>	dB	Wzmocnienie izolacyjności: + 3 <i>Enhancement of acoustic insulation: + 3</i>
Współczynnik strat <i>Loss factor</i>	DIN 53440	≥ 0,06 na 1 mm stalowej blasze przy 20°C / 200 Hz / <i>applied in 1 mm steel sheet at 20°C / 200 Hz</i>
Adhezja na stalowej blasze <i>Adhesion to steel sheet</i>	Dla 20°C At 20°C	zmierzone według instrukcji pomiarowej Cellofoam 4.01: > 15 N / 5 cm <i>acc. to Cellofoam test instruction 4.01: > 15 N / 5 cm</i>
Grubość <i>Thickness</i>	mm	2 ± 0,3
Tolerancja długości <i>Length tolerance</i>	mm	-0 / +30
Arkusze <i>Sheets</i>	mm	1000 x 1250
Wskazówki <i>Advice</i>		▶ Wytrzymałość klejenia na zimno zależy znacząco od siły nacisku. Dlatego też elementy muszą być mocno dociskane na całej powierzchni, np. do tego celu nadaje się wałek dociskowy. ▶ Cięte na wymiar części zgodne z dostarczoną dokumentacją techniczną. ▶ <i>In case of cold bonding, the pressure applied during bonding is decisive for adhesion reliability. Please take care to apply uniform pressure to the entire surface of the parts, for example with a roller.</i> ▶ <i>Ready-to-use parts according to your specifications or drawing.</i>
Zalety <i>Benefits</i>		▶ Doskonałe właściwości tłumiące przy małej wadze ▶ Efekt usztywnienia przy bardzo cienkich materiałach ▶ Nawet przy wyższych temperaturach i przy montażu sufitowym nie ma efektu ocierania ▶ Przy niskich temperaturach nie występuje kruszenie ▶ Powierzchnia odporna na zabrudzenia ▶ <i>Low-weight material with excellent damping efficacy</i> ▶ <i>Reinforcement effect for very thin substrate materials</i> ▶ <i>No peeling even when exposed to high temperatures or when mounted overhead</i> ▶ <i>No embrittlement when exposed to low temperatures</i> ▶ <i>Dirt-repellent surface</i>

*dla materiału umieszczonego na stalowej blasze, bez obciążenia mechanicznego / *Placed on steel sheet, without mechanical strain*

BPROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI PRZETWARZANIA/PRZECHEWYWANIA | SEE OUR PROCESSING AND STORAGE INSTRUCTIONS

Wszystkie podane informacje są uśrednione i opracowane z najwyższą dbałością. Nie są one jednak wiążące i Cellofoam International GmbH & Co. KG nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za szkody i wady, niezależnie od ich charakteru, nawet w odniesieniu do praw osób trzecich. Nie zwalniają one Nabywcy od własnych badań i testów. Zmiany techniczne zastrzeżone.
Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.